# TDS

# ΑΚΡΥΛΙΚΟ ΒΕΡΝΙΚΙ




## ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές ακρυλικό βερνίκι για την περιποίηση επικαλυμμένων και μη επιφανειών όπως ξύλο, μέταλλο, αλουμίνιο και πέτρα. Αυτή η διαφανής λάκα έχει εξαιρετική πρόσφυση, γυαλάδα που διαρκεί και καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

## ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ιξώδες: 18-25sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
- Ειδικό βάρος: 0.6-0.8 g/L (Density Cup 100cm$^3$/20°C, ASTM D – 1475)
- Πτητικές οργανικές ενώσεις: 600 g/L
- Σημείο Ανάφλεξης: -104°C
- Χρόνος στεγνώματος
  (1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%):
  Αφή: 5-10min
  Πλήρες στέγνωμα: 1h
  Σκλήρυνση: 24h
- Απόδοση: 5m$^2$/L
- Γυαλάδα: 90 GLOSS UNIT/GLOSS (N376)
  0-4 GLOSS UNIT/MATT (N377)
  20-50 GLOSS UNIT/SATIN (N378)
  (GLOSS METER 60°ASTM D – 1471)
- Πίεση περιέκτη: 4bar (20°C), 8 bar (50°C)
- Περιεχόμενο: 400ml

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, και λάδια. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βάψετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 20-30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2-3 στρώσεις, περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους.
**Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης 10-25°C.**

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Να αποθηκεύεται μεταξύ 5°C-35°C. Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν μέσα σε όχημα.

## CAP SYSTEM



FINE CAP WHITE/BEIGE
- Λιγότερα τρεξίματα
- Επίπεδος ψεκασμός
- Λείο αποτέλεσμα
- Γρήγορο στέγνωμα

## SAFETY

Request SDS

**ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:** 22/10/2026 **VERSION:** 03

**COSMOS LAC A.E.**
**PAINT INDUSTRY**
©2026
ΠΛΗΘΩΝΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΥ 1, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17671, ATHENS – GREECE
T. +30 210 95 70 222 | E. support@cosmoslac.com| W. www.cosmoslac.com
MADE IN GREECE

CERTIFIED
QUALITY SYSTEM
**ISO 9001**