TDS HIGH HEAT PAINT 700°C



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χρώμα υψηλής θερμοκρασίας (εως 700°C) με άριστη πρόσφυση, υψηλή αντοχή στα οξειδωτικά μέσα και πολύ υψηλή καλυπτική ικανότητα. Ιδανικό για εξατμίσεις, λέβητες, καμινάδες, ξυλόσομπες, μπουριά, κ.λ.π.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ιξώδες: 100-120 sec (ford cup 4, DIN 53211)
- Πτητικές οργανικές ενώσεις: Κατηγορία ΠΟΕ *: A/I «Ειδικά επιχρίσματα ενός συστατικού». Οριακή τιμή κατηγορίας A/I: 500 g/L. Μέγιστη περιεκτικότητα ΠΟΕ προϊόντος έτοιμου προς χρήση: 500 g/L.
  *ΠΟΕ ή VOC: Πτητικές οργανικές ενώσεις με σημείο βρασμού μικρότερο των 250°C
- Χρόνος στεγνώματος
  Αφή: 20-30 min
  Ολική ξήρανση και επαναβαφή: μετά από 3ώρες
  (οι χρόνοι αυτοί εξαρτώνται από τις καιρικές συνθήκες και επίπεδα υγρασίας)
- Απόδοση: 8-9m²/kg σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες (αναλόγως των συνθηκών βαφής, τρόπου εφαρμογής και της απορροφητικότητας της προς βαφής επιφάνειας)
- Τρόπος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό, πιστόλι
- Αραίωση: Αραιώνεται 5% με διαλυτικό νίτρου
- Περιεχόμενο: 175mL, 750mL

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Εφαρμόζεται σε καλά καθαρισμένες μεταλλικές επιφάνειες χωρίς να είναι απαραίτητη η χρήση ασταριού. Πριν την εφαρμογή δεύτερης στρώσης του προϊόντος, θερμάνετε την επιφάνεια στους 250°C για 45 λεπτά.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Το χρώμα αυτό ΔΕΝ είναι κατάλληλο για επιφάνειες που έχουν άμεση επαφή με φλόγα.
Αντοχή σε θερμοκρασία: 600-700°C (Δεν είναι πυράντοχο)

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Ο καθαρισμός των εργαλείων γίνεται αμέσως μετά την χρήση με Ξυλόλη ή διαλυτικό νίτρου.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Προστατέψτε το προϊόν από την παγωνιά.

COLOR RANGE

350 ΑΣΗΜΙ
—

351 ΜΑΥΡΟ
—

353 ΚΕΡΑΜΙΔΙ
—

*Είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις στην ψηφιακή απόδοση των αποχρώσεων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 5/6/2026

VERSION: 02

COSMOS LAC A.E.
PAINT INDUSTRY
©2026
ΠΛΗΘΩΝΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΥ 1, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17671, ATHENS – GREECE
T. +30 210 95 70 222 | E. support@cosmoslac.com| W. www.cosmoslac.com
MADE IN GREECE

CERTIFIED QUALITY SYSTEM
ISO 9001