TDS

MASTER MECHANIC 20 CLEAR COAT



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Διαφανές ακρυλικό γυαλιστερό βερνίκι για την περιποίηση επικαλυμμένες και μη επιφάνειες όπως ξύλο, μέταλλο, αλουμίνιο και πέτρα. Αυτή η διαφανής λάκα έχει εξαιρετική πρόσφυση, γυαλάδα που διαρκεί και καλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ιξώδες: 18-25sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
- Ειδικό βάρος: 0.6-0.8 g/L (Density Cup 100cm^3/20°C, ASTM D – 1475)
- Πτητικές οργανικές ενώσεις: 600g/L
- Σημείο Ανάφλεξης: -104°C
- Χρόνος στεγνώματος
  (1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%):
  Αφή: 5-10min
  Πλήρες στέγνωμα: 1h
  Σκλήρυνση: 24h
- Γυαλάδα: 80-90 GLOSS UNITS [GLOSS METER 60°ASTM D – 1471]
- Απόδοση: 5m^2/L
- Πίεση περιέκτη: 4bar (20°C), 8 bar (50°C)
- Περιεχόμενο: 500ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, και λάδια. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βάψετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2-3 στρώσεις, περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους.
Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης: 10°-25°C.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Να αποθηκεύεται μεταξύ 5°C-35°C. Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν μέσα σε όχημα.

CAP SYSTEM

FINE CAP WHITE/BEIGE
- Less overspray
- Smooth finish
- Even coating
- Fast drying

SAFETY

Request SDS

*Είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις στην ψηφιακή απόδοση των αποχρώσεων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 22/10/2026

VERSION: 03

COSMOS LAC A.E.
PAINT INDUSTRY
©2026
ΠΛΗΘΩΝΟΣ ΓΕΜΙΣΤΟΥ 1, ΚΑΛΛΙΘΕΑ 17671, ATHENS – GREECE
T. +30 210 95 70 222 | E. support@cosmoslac.com| W. www.cosmoslac.com
MADE IN GREECE

CERTIFIED QUALITY SYSTEM ISO 9001