

**ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Χρώμα σε μορφή αεροζόλ, με ψευδάργυρο και αλουμίνιο, που προσφέρει αντισκωριακή προστασία σε μεταλλικές επιφάνειες, δημιουργώντας ένα φιλμ λαμπερού ψυχρού γαλβανίσματος. Έχει πολύ καλή πρόσφυση σχεδόν σε όλες τις μεταλλικές επιφάνειες. Ιδανικό για προστασία συγκολλήσεων, σωληνώσεων, δεξαμενών και όλων των μεταλλικών κατασκευών που εκτίθενται σε διαβρωτικούς παράγοντες. Ιδανικό για επιδιόρθωση γαλβανισμένων επιφανειών.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ιξώδες: 18-25sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
- Ειδικό βάρος: 0.8-0.9 g/L (Density Cup 100cm³/20°C, ASTM D – 1475)
- Πτητικές οργανικές ενώσεις: 725 g/L
- Σημείο Ανάφλεξης: -104°C
- Χρόνος στεγνώματος
(1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%):
Αφή: 5-10min
Πλήρες στέγνωμα: 1h
Σκλήρυνση: 24h
- Απόδοση: 4m²/L
- Γυαλάδα (GLOSS METER 60°ASTM D – 1471):
20-25 GLOSS UNITS/SATIN
- Πίεση περιέκτη: 4bar (20°C), 8 bar (50°C)
- Περιεχόμενο: 400ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Καθαρίστε καλά την επιφάνεια από σκόνες, σκουριές και λάδια. Προστατέψτε την γύρω περιοχή που δεν θέλετε να βάψετε. Ελέγξτε το προϊόν σε δοκιμαστική επιφάνεια. Ανακινήστε πολύ καλά πριν τη χρήση και ψεκάστε από απόσταση 25-30cm. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2-3 στρώσεις, περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους.

Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης 10°C - 25°C.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται μεταξύ 5°C-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου.

CAP SYSTEM**STANDARD CAP**

- Μεγάλη Κάλυψη
- Λεπτός Ψεκασμός
- Βαθμιαίος Ψεκασμός
- Δεν στάζει

SAFETY

Request SDS

COLOR RANGE

ALU-ZINC 501

SILVER

