

MASTER MECHANIC
04 WASH PRIMER

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Αστάρι για δύσκολα υποστρώματα. Παρέχει εξαιρετική πρόσφυση και πολύ καλή ανθεκτικότητα σε εξωτερικές συνθήκες. Κατάλληλο για επιστρώσεις ενός συστατικού (1K) καθώς και για δύσκολα υποστρώματα όπως γαλβανισμένος χάλυβας και μη σιδηρούχα μέταλλα. Μπορεί να βαφτεί με οποιοδήποτε χρώμα.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ιξώδες: 18-25sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
- Ειδικό βάρος: 0.6-0.8 g/L (Density Cup 100cm³/20°C, ASTM D – 1475)
- Σημείο Ανάφλεξης: -104°C
- Χρόνος στεγνώματος
(1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%):
Αφή: 5-10min
Πλήρες στέγνωμα: 1h
Σκλήρυνση: 24h
- Απόδοση: 3m²/L
- Γυαλάδα (GLOSS METER 60°ASTM D – 1471):
1-3 GLOSS UNITS/MATTE
- Πίεση περιέκτη: 4bar (20°C), 8 bar (50°C)
- Περιεχόμενο: 500ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αφαιρέστε όλη τη σκόνη, σκουριά και λάδι από την επιφάνεια. Προστατέψτε την περιοχή που δεν θέλετε να βαφτεί. Ανακινήστε καλά το δοχείο και ψεκάστε σε απόσταση 25-30cm από την επιφάνεια. Δοκιμάστε το σπρέι σε δοκιμαστική επιφάνεια. Εφαρμόστε το αστάρι σε αρκετές λεπτές στρώσεις. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2-3 στρώσεις, περιμένοντας 3-5 λεπτά μεταξύ τους. **Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης: 10°-25°C.**

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται μεταξύ 5°-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου.

CAP SYSTEM



SMART CAP

- Λιγότερα τρεξίματα
- Υψηλή κάλυψη
- Επίπεδος ψεκασμός
- Λείο αποτέλεσμα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Ιδανικό για εφέ
- Δύο είδη ψεκασμού

SAFETY

Request SDS

COLOR RANGE

04 WASH PRIMER
ΥΠΟΚΙΤΡΙΝΟ



*Το καπάκι υποδεικνύει
το χρώμα της βαφής



*Είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις στην ψηφιακή απόδοση των αποχρώσεων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 21/11/2024

VERSION: 01