

RUST CONVERTER PHOSPHATING



ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μετατροπέας Σκουριάς για σκουριασμένες επιφάνειες από σίδηρο ή χάλυβα. Μετατρέπει χημικά τα οξείδια του σιδήρου σε σκούρα, σταθερή, αδιάλυτη και συμπαγή φωσφορική ένωση, η οποία προσκολλάται σταθερά στην επιφάνεια του μετάλλου και μπορεί να βαφεί. Κατάλληλο για αποκατάσταση μεταλλικών κατασκευών όπως κιγκλιδώματα, πύλες, αμαξώματα, δοκούς, δεξαμενές, λαμαρίνες, σωλήνες και κάθε μεταλλικό στοιχείο που προσβάλλεται από σκουριά.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Πτητικές οργανικές ενώσεις: 115,20 g/L
- Επαναβαφή: 48h
- Περιεχόμενο: 300ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Αφαιρέστε σαθρά στρώματα σκουριάς ή χρώματος με μεταλλική βούρτσα. Απομακρύνετε λάδια και γράσα. Εφαρμόστε με βούρτσα, ψεκασμό ή εμβάπτιση, διασφαλίζοντας πλήρη και ομοιόμορφη διαβροχή της επιφάνειας. Κρατήστε την επιφάνεια προστατευμένη από νερό για 8-12 ώρες. Αφήστε να δράσει για 2-12 ώρες, ανάλογα με τον βαθμό οξείδωσης, μέχρι να εμφανιστεί χαρακτηριστικό σκούρο γκρι/μαύρο χρώμα. Σε έντονα σκουριασμένες επιφάνειες, επαναλάβετε την εφαρμογή αν χρειαστεί. Στο τέλος, ξεπλύνετε καλά με νερό για απομάκρυνση της περίσσειας προϊόντος που δεν αντέδρασε. Αφήστε να στεγνώσει πλήρως και προχωρήστε στις εργασίες βαφής εντός 48 ωρών.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται μεταξύ 5°C-35°C. Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν μέσα σε όχημα.

COLOR RANGE

ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΕΣ ΡΟΖ



ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 23/9/2026

VERSION: 01