

**ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Ελαστομερές προστατευτικό επίστρωμα σχεδιασμένο για να μονώνει και να σφραγίζει διαρροές και ρωγμές. Δημιουργεί παχύ ελαστικό φιλμ που αποτρέπει τη διείσδυση της υγρασίας, τη σκουριά και τη διάβρωση και βάφεται όταν στεγνώσει. Έχει υψηλή αντοχή στις καιρικές συνθήκες και την UV ακτινοβολία. Προσφέρει κάλυψη και προστασία στις επιφάνειες χωρίς να τις καταστρέφει.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Ιξώδες: 25-35sec (Flow Cup DIN4, 20°C)
- Ειδικό βάρος: 1.0±0.03 g/L (Density Cup 100cm³/20°C, ASTM D – 1475)
- Πτητικές οργανικές ενώσεις: 595 g/L
- Σημείο Ανάφλεξης: -104°C
- Χρόνος στεγνώματος
(1 στρώση, Θερμοκρασία 20°C, Υγρασία <65%):
Αφή: 10-15min
Πλήρες στέγνωμα: 1h
Σκλήρυνση: 24h
- Απόδοση: 3m²/L
- Γυαλάδα (GLOSS METER 60°ASTM D – 1471):
10 GLOSS UNITS/MATT
- Πίεση περιέκτη: 4bar (20°C), 8 bar (50°C)
- Περιεχόμενο: 500ml

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**ΕΦΑΡΜΟΓΗ**

Αφαιρέστε όλη τη σκόνη, τη σκουριά και τα λάδια από την επιφάνεια. Προστατέψτε την περιοχή που δεν θέλετε να βαφτεί. Ανακινήστε καλά το δοχείο και ψεκάστε σε απόσταση 20-30cm από την επιφάνεια. Για καλύτερα αποτελέσματα εφαρμόστε 2 στρώσεις, περιμένοντας 10-15 λεπτά μεταξύ τους.

Βέλτιστη θερμοκρασία χρήσης 10°C - 25°C.

ΜΕΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Για τον καθαρισμό της βαλβίδας γυρίστε ανάποδα το δοχείο και ψεκάστε μέχρι να βγει καθαρό αέριο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Να αποθηκεύεται μεταξύ 5°C-35°C. Μην το αφήνετε ποτέ εντός αυτοκινήτου.

CAP SYSTEM**WHITE FAT CAP**

- Υψηλή κάλυψη
- Λείο αποτέλεσμα
- Γρήγορο στέγνωμα
- Ιδανικό για εφέ

SAFETY

Request SDS

COLOR RANGE


SEALER 260
ΜΑΥΡΟ



SEALER 261
ΓΚΡΙ



SEALER 262
ΛΕΥΚΟ



SEALER 263
ΚΕΡΑΜΙΔΙ



*Το καπάκι υποδεικνύει
το χρώμα της βαφής

*Είναι πιθανό να υπάρχουν αποκλίσεις στην ψηφιακή απόδοση των αποχρώσεων.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ: 31/7/2024

VERSION: 01